

PEGAMENTO BITUMINOSO



¿QUÉ ES EL PEGAMENTO?

Pegamento Epóxico Industrial, es especial para adherir en superficies de concreto o asfalto productos viales como: vialetas, botones, boyas, topes, etc.

Su alta resistencia y adherencia, es gracias a la combinación de dos bases de componentes; pegamento Epóxico A y Epóxico B.

Este pegamento flexible de dos componentes, es de gelado rápido a temperatura ambiente, y está especialmente formulado para unir captafaros reflectores al pavimento.

Esta combinación permite una rápida instalación ya que su tiempo de secado es de 20 minutos.

La presentación del pegamento epóxico industrial viene en cubeta de 25 kg. por componente (PE-25KL A / PE-25KL B).

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado de 100 gr. de mezcla por captafaro de 10.0 x 10.0 cm.
- Presentación en cubeta de 25 kg. por componente.
- Excelente adhesión a gran variedad de sustratos.
- Resistente a cambios y temperaturas extremas.
- No tóxico.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos y térmicos.
- Dureza a la abrasión e impactos.
- Gran resistencia a solventes químicos.
- 100% impermeable y anticorrosivo.

GUÍA DE APLICACIÓN

1.- La superficie del pavimento y la del accesorio, deberá, estar libres de polvo, grasa y perfectamente seca.

2.- Mezclar en un recipiente los componentes, con las mismas proporciones 1 a 1 (parte A y parte B) de lo contrario, la eficiencia del producto se verá afectada, se recomienda agregar siempre la parte B (catalizador) a la parte A (resina).

3.- Revolver bien la mezcla obteniendo un color gris homogéneo, el cual empezará a gelar o endurecer en un lapso de entre 15 a 20 minutos. Tomar en cuenta que a mayor cantidad de mezcla preparada mayor temperatura, reduciéndose el tiempo de reacción.

4.- Aplicar directamente en el área preparada, así como una ligera capa en la superficie del accesorio y colocarlo con una mínima presión. El pegamento puede ser aplicado con espátula o pistola de calafateo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Se recomienda el uso de guantes, gafas y ropa de seguridad.
- No fumar durante la operación.
- Use el producto en áreas ventiladas.
- Evite contacto con ojos y piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEGAMENTO

Densidad 25°C	1.45 - 1.48	1.32 - 1.34
Viscosidad del CPS	800,000 - 1,200,000	60,000 - 100,000
Color	Blanco	Negro
Apariencia	Pasta tixotrópica	Líquido libre de grumos

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx